



RAKOCROM

EFECTO FORJA ANTIOXIDANTE PAVONADO

FICHA TÉCNICA

Esmalte alquídico metálico anticorrosivo que, aplicado sobre superficies metálicas, confiere un aspecto metálico pavonado.

Para superficies metálicas, puentes, grúas, postes eléctricos, verjas, etc.

Gran adherencia y buena resistencia a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-Peso específico (20°C): 1,750 ± 0,05 gr./litro a 20°C.

-Viscosidad: 90 ± 5 UK a 20°C. (aspecto gel)

-Acabado: satinado.

-Colores: Gris, Negro, Verde, Azul y Rojo (Ver nuestra carta de colores).

-Secado al aire (20°C): Secado al tacto 1 hora; Secado total: 10-15 horas.

-Rendimiento: 4-5 m²/kg., dependiendo de las condiciones del soporte.

-Suministro: se suministra en envases metálicos de 0,750 litros y 4 litros.

SOPORTES

Las superficies a cubrir deben estar lijadas, limpias, consistentes y totalmente desengrasadas.

Para la preparación de los soportes, es conveniente aplicar una capa de Imprimación Rakozinc Gris.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola, de la siguiente manera:

-**A pistola:** Diluir con aguarrás simil, hasta obtener la viscosidad de aplicación.

Condiciones de aplicación: Presión: 3-4 atmósferas.

Boquilla: 1 / 1,5 / 2 mm.

Capas: Dos ligeras.

-**A rodillo y brocha:** Aplicar una primera mano diluida con un 10% de aguarrás simil y después una segunda mano tal y como se suministra.

Las herramientas deben limpiarse con aguarrás simil.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol



SEGURIDAD

Manipulación y almacenamiento: Seguir detalladamente las instrucciones de las etiquetas y ficha de seguridad. La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite.

Teléfono de atención al cliente: 945218080.

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso.

Direcciones y teléfonos:

ALMACÉN Y OFICINAS	ALMACÉN	ALMACÉN REGULADOR	ALMACÉN	ALMACÉN	FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L.
Gamarra nº 2 Vitoria	Jesús Guridi nº 10 Vitoria	Ayda. Huetos nº46 Vitoria	Gorbea nº 21 Vitoria	Zamacola nº 132 Bilbao	Anboto 5, Pgno. Ansoleta Vitoria
Telf.: 945-21 80 80	Telf.: 945-28 26 94	Telf.: 945-22 77 70	Telf.: 945-22 56 58	Telf.:94-479 22 72	Telf.: 945-15 73 48
Fax: 945-21 90 90	Fax: 945-28 55 11	Telf-Fax: 945-24 52 07	Fax: 945-22 53 00	Fax: 94-479 22 73	Fax: 945-15 73 48

Web: www.alavesadepinturas.com – Email: alavesadepinturas@hotmail.com