



CAVE C-10		 10 UNE EN 1504-2
PINTURA PLÁSTICA DE INTERIOR		
FICHA TÉCNICA		
<p>Pintura plástica al agua de acabado mate ideal para la decoración de interiores. Transpirable y lavable. Excelente blancura. Muy cubriente. No amarillea. Muy fácil aplicación. Gran rendimiento. Secado rápido. Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. No inflamable.</p>		
PROPIEDADES	APLICACIÓN	
<p>Tipo: Pintura plástica mate a base de resinas acrílicas. Decoración de interiores. Excelente blancura. Disponibles en bases tintométricas, que tienen aditivo antimoho, fungicida y algicida. Admite prácticamente toda clase de colorantes, universales y al agua. Peso específico: 1,66 kg/l. Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales. Inflamabilidad: No inflamable. Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002 Resistencia al frote en húmedo según UNE EN 13300: Clase 2 Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas. Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts. y 15 lts. C.O.V. < 18 g/l, Cat. A. Valor máximo permitido a partir del 01.01.2007: 75 g/l Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l</p>	<p>Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C. Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización. DILUYENTE DE APLICACIÓN: Agua A brocha o rodillo: Apto. Diluir del 10% al 25% A pistola: Apto. Diluir con un 35%</p>	
SECADO	RENDIMIENTO	
<p>SECADO AL AIRE. A 20°C: Tacto: 30 minutos. Repintado: 2-4 horas. Duro al 90%: 48 horas.</p>	<p>Teórico: 6-10 m²/L, según soporte y forma de aplicación.</p>	
LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE LOS 15 DÍAS		
NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...		
RECOMENDACIONES		
<p>1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO</p>		
SEGURIDAD		
<p>La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite. Teléfono de atención al cliente: 945157348</p>		
<p>ALMACÉN Y OFICINAS Gamarra nº2 Vitoria Telf: 945-21 80 80 Fax: 945-21 90 90</p>	<p>TIENDA Jesús Guridi nº10 Vitoria Telf: 945-28 26 94 Telf-Fax: 945-28 55 11</p>	<p>TIENDA Y ALMACÉN Avda. Huetos nº46 Vitoria Telf: 945-22 77 70 Telf-Fax: 945-24 52 07</p>
<p>TIENDA Gorbea nº21 Vitoria Telf: 945-22 56 58 Fax: 945-22 53 00</p>	<p>TIENDA Sabino Arana 70 Berango Telf: 946-45 54 54</p>	<p>ALMACÉN Zamacola nº 132 Bilbao Telf: 94-479 22 72 Fax: 94-479 22 73</p>
		<p>FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L. Anboto 5, Pgno. Ansoleta Vitoria Telf: 945-15 73 48 Fax: 945-15 73 48</p>
<p>alavesadepinturas@alavesadepinturas.com</p>		