

CAVEKOR

PINTURA PLÁSTICA DE INTERIOR Y EXTERIOR

FICHA TÉCNICA



10
UNE EN 1504-2

Pintura plástica al agua de alta calidad. Acabado mate. Formulada para la decoración de interior y exterior, por su bello aspecto mate sedoso y excelente protección. Evita la aparición de moho y las algas. Transpirable. Muy lavable. Muy cubriente, incluso en cocinas. Muy fácil aplicación. Gran rendimiento. Secado rápido. Resistente el roce. Blanco radiante. No amarillea. Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. No inflamable.

PROPIEDADES

Tipo: Pintura plástica mate mate fabricada a base de resinas vinílicas modificadas con veova de última generación. Decoración de interiores. Excelente blancura. Admite prácticamente toda clase de colorantes, universales y al agua. Peso específico: 1,66 kg/l. Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales. Inflamabilidad: No inflamable. Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002 Resistencia al frote en húmedo según UNE EN 13300: Clase 2 Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas. Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts., 8 lts. y 15 lts. C.O.V. < 20 g/l, Cat. A/C. Valor máximo permitido a partir del 01.01.2007: 75 g/l Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l

SECADO

SECADO AL AIRE. A 20°C:
Tacto: 30 minutos.
Repintado: 2-4 horas.
Duro al 90%: 48 horas.

APLICACIÓN

Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C. Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización. DILUYENTE DE APLICACIÓN: Agua A brocha o rodillo: Apto. Diluir del 10% al 25% A pistola: Apto. Diluir con un 35%



RENDIMIENTO

Teórico: 8-12 m²/L, según soporte y forma de aplicación.

LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE LOS 15 DÍAS

NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...

RECOMENDACIONES

- 1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR
- 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE
- 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO

SEGURIDAD

La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite. Teléfono de atención al cliente: 945157348

ALMACÉN Y OFICINAS

Gamarra nº2
Vitoria
Tel: 945-21 80 80
Fax: 945-21 90 90

TIENDA

Jesús Guridi nº10
Vitoria
Tel: 945-28 26 94
Telf-Fax: 945-28 55 11

TIENDA Y ALMACÉN

Avda. Huetos nº46
Vitoria
Tel: 945-22 77 70
Telf-Fax: 945-24 52 07

TIENDA

Gorbea nº21
Vitoria
Tel: 945-22 56 58
Fax: 945-22 53 00

TIENDA

Sabino Arana 70
Berango
Tel: 946-45 54 54

ALMACÉN

Zamacola nº 132
Bilbao
Tel: 94-479 22 72
Fax: 94-479 22 73

FÁBRICA

CAVE QUÍMICA, S.L.
Anboto 5, Pgno. Ansoleta
Vitoria
Tel: 945-15 73 48
Fax: 945-15 73 48



alavesadepinturas@alavesadepinturas.com